


タブレット

タブレットは粉末ガラスを焼結させた成形品です。

●特長

- 目的に合ったガラスを幅広い候補の中から自由に選択できる。
- 脱バインダが終了した焼結体なので、ハンドリングが容易で、塗布などの前工程を省略できる。
- 細かい穴や厚い塗り代など、塗布や印刷が困難な部分に対しても使用できる。

用途に最も適したガラス選定、形状、寸法についてはご相談ください。下記は一例です。




タブレット

●ガラス選定例

封着物	封着温度 (℃)		
	500 以下	500～600	700～1000
コパール 窒化アルミ	LS-1301	BF-0901	BH-7
アルミナ	LS-2010	BF-0606	GA-1
ソーダ板ガラス	LS-0118	GA-8	—
フォスフェライト	—	GA-9	GA-11
鉄、ニッケル	BG-0600	BG-0800	ST-4

詳しい特性については封着温度500℃以下のガラスはP.24～P.27、その他のガラスはP.28またはP.34をご覧ください。

●形状例



●寸法例

(単位 : mm)

形状	外径	内径	高さ
リング	15.5	13.5	1.0
	0.6	0.2	0.2
円筒	4.0	2.0	5.0
円板	3.0	—	0.8

上記以外の形状、寸法についてもご相談ください。